Daelim Po1y® LL-32HF

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LL-32HF یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد Daelim Po1y®LL-32HF شامل فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی های اصلی عبارتند از: عملکرد پردازش خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.917 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	100 µm	3.94 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D882
	13.2 MPa	1914.5 psi	ASTM D882
	52.0 MPa	7541.98 psi	ASTM D882
	40.2 MPa	5830.53 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	620 %	-	ASTM D882
	650 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	660 g	23.28 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.