Daelim Po1y® LL-34

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LL-34 یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی Daelim Po1y®LL-34 شامل کاربردهای فیلم و تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: نرم افزار ضد بلوک قابلیت پردازش خوب شفافیت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا قابلیت کار، خوب تعریف، بالا	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.915 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D882
	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D882
	50.0 MPa	7251.9 psi	ASTM D882
	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	800 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	200 g	7.05 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	7.5 g	0.2645 oz	ASTM D1922
	12 g	0.4232 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	8.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.