Flexus 7200

تولیدکننده	Braskem	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات: Braskem Flexus7200 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر اتیلن-هگزن متالوسن است که توسط فرآیند فاز گازی تولید می شود. این ماده به طور ویژه برای ارائه عملکرد پردازش برجسته طراحی شده است. فیلم های به دست آمده با این گرید مقاومت بسیار خوبی در برابر ضربه و سوراخ شدن نشان می دهند. این ماده حاوی مواد افزودنی آنتی اکسیدان است. کاربردها: فیلم های استرچ؛ آسترها؛ مخلوط های LDPE و HDPE؛ بسته بندی برای مصارف عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	هومر هگزن	-	-
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	فیلم	-	-
	لایه‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	پوشش کششی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	990 %	-	-
	1000 %	-	-
مدول خمشی		-	ASTM D790
	180 MPa	26106.84 psi	-
	190 MPa	27557.22 psi	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	170 g	6.0 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	250 g	8.82 oz	-
	460 g	16.22 oz	-

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	60	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 28	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	220 °C to 270	428.0 - 518.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.