TITANZEX® HB6200

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HB6200 یک پلی اتیلن با چگالی بالا برای قالب گیری دمشی است. HB6200 مطابق با معیارهای سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای استفاده در تماس با مواد غذایی است که در CFR 21 177.1520 (c) 3.1a & 3.2a مشخص شده است. کاربردها: ظروف مواد شیمیایی خانگی و صنعتی، لوازم آرایشی، ظروف آرایشی، ظروف دارویی. ویژگی ها: ESCR عالی و استحکام مکانیکی عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	ظروف	-	-
	محصولات آرایشی	-	-
	ظروف صنعتی	-	-
	داروها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	- -	- -
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.45 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa 34.3 MPa	- 3843.51 psi 4974.8 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D747
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	98 J/m	1.84 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 128	F° 262.4	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.