TITANLENE® LDF 200YY

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANLENE® LDF 200YY یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن فیلم موجود است. کاربردهای معمول عبارتند از: کیسه ها/آسترها، بسته بندی فیلم، روکش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کیسه‌ها فیلم بسته‌بندی پوشش جمع شونده	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-
	226 MPa	32778.59 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	26.5 MPa	3843.51 psi	-
	21.6 MPa	3132.82 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	310 %	-	-
	580 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	60 g	2.12 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	10	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 180 °C	320.0 - 356.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.