TITANLENE® LDF 260GG

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LDF260GG یک رزین پلی‌اتیلن با چگالی پایین برای اکستروژن فیلم است. LDF260GG دارای افزودنی‌های لغزشی و ضد بلوکه متوسط است. LDF260GG معیارهای اداره غذا و داروی ایالات متحده (FDA) را برای استفاده در تماس با مواد غذایی طبق 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 و (c) 2.2 برآورده می‌کند. کاربردها: فیلم لباسشویی، بسته‌بندی نساجی، فیلم تولید، پشتی پوشک. ویژگی‌ها: کشش خوب و قابلیت پردازش عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	کاهش خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی پایین	-	-
	لغزش متوسط	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	17.7 MPa	2567.17 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	250 %	-	-
	440 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	75 g	2.65 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 93.0	F° 199.4	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 180 °C	F° 356.0 - 320.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.