TITANLENE® LDF 260JG

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANLENE® LDF 260JG یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. در آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی های مهم TITANLENE® LDF 260JG عبارتند از: آنتی بلاک قابلیت پردازش خوب تثبیت کننده حرارتی لغزش کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (1000 ppm)	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	لغزش (1400 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	کاهش خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	لغزش بالا	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	19.6 MPa	2842.74 psi	-
	17.7 MPa	2567.17 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	250 %	-	-
	440 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	75 g	2.65 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	290 g	10.23 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	93.0 C°	199.4 F°	ASTM D1525

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	10	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 7.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای مذاب	160 °C to 180	320.0 - 356.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.