TITANLENE® LDF 265YZ

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LDF265YZ یک رزین پلی اتیلن با چگالی کم برای اکستروژن فیلم است. LDF265YZ فاقد مواد افزودنی لغزنده و ضد بلوک است. LDF265YZ مطابق با معیارهای سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای استفاده در تماس با مواد غذایی است که در 21 (c) & 2.1 (c) 177.1520 CFR 2.2 مشخص شده است. کاربردها: کیسه های سنگین، فیلم شرینک، فیلم ساختمانی. خصوصیات: خواص مکانیکی عالی و قابلیت پردازش خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب چگالی پایین	- -	- -
کاربردها	کاربردهای ساختمانی فیلم کیسه های سنگین پوشش جمع شونده	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.33 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	150 µm	5.91 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1270 MPa	184198.26 psi	-
	1180 MPa	171144.84 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	78.5 MPa	11385.48 psi	-
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	250 %	-	-
	660 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	1700 g	59.96 oz	ASTM D1709
پارگی شلواری (Trouser Tear)		-	ASTM D1938
	2.9 kN/m	-	-
	29.4 kN/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 190 °C	320.0 - 374.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.