TITANLENE® LDF 606GG

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANLENE® LDF 606GG یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. در آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی های مهم TITANLENE® LDF 606GG عبارتند از: آنتی بلاک، تثبیت کننده حرارتی، لغزش. کاربردهای معمول عبارتند از: کیسه های کشاورزی/آسترها، فیلم، کاربردهای صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (ppm 1000) تثبیت کننده حرارتی لغزش (ppm 750)	- - -	- - -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ پایداری حرارتی لغزش متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی فیلم کاربردهای صنعتی لایه‌ها	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	177 MPa	25671.73 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
	21.6 MPa	3132.82 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	700 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	60 g	2.12 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	10	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 to 180 °C	F° 356.0 - 320.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.