TITANCEED® mL156

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANCEED® mL156 یک ماده پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. این ماده در آسیا اقیانوسیه برای اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی های مهم TITANCEED® mL156 عبارتند از: آنتی اکسیدان کومونومر هگزن استحکام بالا مقاوم در برابر ضربه کاربردهای معمول عبارتند از: فیلم افزودنی/مستربچ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کاهش خوب مقاومت خوب در برابر ضربه همومر هگزن استحکام کششی بالا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	مخلوط کردن فیلم	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	147 MPa	21320.59 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
	34.3 MPa	4974.8 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	480 %	-	-
	520 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	450 g	15.87 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	330 g	11.64 oz	-
	430 g	15.17 oz	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	40	-	ASTM D2457

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 °C to 200	356.0 - 392.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.