TITANCEED® mL3564

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANCEED® mL3564 یک ماده پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. این ماده در آسیا اقیانوسیه برای فیلم ریخته گری موجود است. ویژگی های مهم TITANCEED® mL3564 عبارتند از: آنتی اکسیدان کومونومر هگزن مقاوم در برابر ضربه مقاوم در برابر سوراخ شدن کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی فیلم بسته بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کاهش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	همومر هگزن	-	-
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	فیلم چندلایه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی پوشش کششی	- -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	118 MPa	17114.48 psi	-
	137 MPa	19870.21 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	73.5 MPa	10660.29 psi	-
	46.1 MPa	6686.25 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	510 %	-	-
	680 %	-	-
استحکام پارگی Elmendorf	0.0 g	0.0 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	86	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	2.4 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	250 to 310 °C	482.0 - 590.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.