TITANPRO® L-670M

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanpro L-670M برای پوشش‌دهی اکستروژن فیلم‌های BOPP ایجاد شده است. رزین پایه الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را طبق مشخصات ۲۱ CFR 177.1520(a)(3)(i) و 3.1a(c) برآورده می‌کند. افزودنی‌ها الزامات مربوطه FDA را و ۲۱ CFR 177.1520(b) را برآورده می‌کنند. به طور خلاصه، این رزین معیارهای FDA را برای استفاده ایمن از مقالات پلی‌اولفینی و اجزای مقالاتی که برای تماس با مواد غذایی طراحی شده‌اند، برآورده می‌کند. ثبت‌نام TSCA: CAS# 9010-79-1

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد			-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 177.1520(a) 3 (i) FDA 21 CFR 177.1520(b) FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	- - -	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.4 %	-	-
جذب آب	0.020 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	65	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	785 MPa	113854.83 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.