TITANPRO® PM430

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن هموپلیمر. Titanpro PM430 بدون هیچ گونه ماده لغزنده و یا ماده ضد چسبندگی طراحی شده است. رزین پایه مطابق با الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده است که در 21 CFR 177.1520(a)(1)(i) و 1.1a(c) مشخص شده است. مواد کمکی مطابق با مقررات FDA مربوطه و 21 CFR 177.1520(b) هستند. به طور خلاصه، این رزین مطابق با معیارهای FDA است که استفاده ایمن از مقالات پلی الفین و اجزای مقالات مورد نظر برای استفاده در تماس با مواد غذایی را پوشش می دهد. ثبت TSCA: CAS# 9003-07-0 کاربردها: فیلم ریخته گری متالیزه شده، بسته بندی مواد غذایی و بسته بندی غیر غذایی برای پوشاک، لوازم التحریر، آلبوم عکس، گل و غیره. ویژگی ها: قابلیت پردازش خوب، براقیت و شفافیت عالی، سفتی عالی و چسبندگی خوب آلومینیوم. ساخت: تجهیزات - ماشین آلات عمومی فیلم ریخته گری و تکنیک ها - پردازش استاندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	هموپلیمر	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم ریخته‌گری بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 (i) FDA 21 CFR 177.1520(b) FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	- - -	- - -
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	0.020 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	98	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	38.2 MPa	5540.45 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1860 MPa	269770.68 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.