TITANPRO® PM655

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن هموپلیمر. رزین پایه مطابق با الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده است که در 21 CFR 177.1520(a)(1)(i) و 1.1a(c) مشخص شده است. مواد کمکی مطابق با مقررات FDA مربوطه و 21 CFR 177.1520(b) هستند. به طور خلاصه، این رزین مطابق با معیارهای FDA است که استفاده ایمن از مقالات پلی الفین و اجزای مقالات مورد نظر برای استفاده در تماس با مواد غذایی را پوشش می دهد. ثبت TSCA: CAS# 9003-07-0 کاربردها: نوار شکافته و تک رشته برای طناب، نخ، نخ و پارچه های صنعتی و مقالات ترموفرمینگ شده. ویژگی ها: قابلیت پردازش برجسته، حداکثر پایداری حباب برای تولید نوار شکافته شده توسط فرآیند لوله ای، پایداری مذاب خوب و استحکام فیبر برتر، رنگ کم، طعم و بوی کم، بدون مشکلات رسوب روی لبه های قالب یا غلتک های خنک کننده و پایداری خوب در برابر پیری حرارتی در نخ و پارچه. ساخت: تجهیزات - اکستروژن عمومی و تکنیک ها - پردازش استاندارد برای نوارهای قالب لوله ای و تخت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E166760-224892	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	خواص ارگانولپتیک خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری ذوب بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	استحکام بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	
کاربردها	پارچه‌ها	-	-
	الیاف	-	-
	نخ تخت با استحکام بالا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	تک‌فیلامنت‌ها	-	-
	طناب	-	-
	نوار	-	-
	نخ	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 (i)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(b)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	0.020 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	95	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.3 MPa	5119.84 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	54 J/m	1.01 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.