TITANPRO® PX617

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی‌پروپیلن هموپلیمر. رزین پایه الزامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده را طبق CFR 21 177.1520(a)(1)(i) و 1.1a(c) برآورده می‌کند. مواد افزودنی مطابق با مقررات FDA مربوطه و 21 CFR 177.1520(b) هستند. به طور خلاصه، این رزین معیارهای FDA را برای استفاده ایمن از مقالات پلی‌الفینی و اجزای مقالاتی که برای تماس با غذا در نظر گرفته شده‌اند، برآورده می‌کند. ثبت‌نام TSCA: CAS# 9003-07-0 کاربردها: ورق برای ترموفرمینگ و ورق برای پرونده‌های اداری و غیره. ویژگی‌ها: قابلیت پردازش عالی با نرخ تولید بالا، خواص نوری خوب، ثبات ذوب خوب، طعم و بوی کم، بدون مشکلات خروجی روی لب‌های قالب یا غلتک‌های خنک‌کننده و ثبات حرارتی خوب. ساخت: تجهیزات - اکستروژن ورق و ماشین‌آلات و تکنیک‌های ترموفرمینگ - پردازش استاندارد برای ورق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری ذوب بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کم تا هیچ طعم اپتیکال‌ها	- -	
کاربردها	ورق لوازم ثابت	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 (i) FDA 21 CFR 177.1520(b) FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن ورق ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238
جذب آب	0.020 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	88	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.3 MPa	4974.8 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	9.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1620 MPa	234961.56 psi	ASTM D790B
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 102	F° 215.6	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.