# ColorFast® PCT2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | LTL Color Compounders, Inc. | **دسته بندی** | PC+PBT |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

آلیاژ PC/PBT با استحکام ضربه عالی در دمای پایین

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر ضربه دما پایین | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.10 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 10 g/10 min | - | ASTM D1238 |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **استحکام کششی** | MPa 45.5<br>MPa 38.6 | -<br>psi 6599.23<br>psi 5598.47 | ASTM D638<br>-<br>- |
| **ازدیاد طول کششی** | % 140 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1860 | psi 269770.68 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 75.8 | psi 10993.88 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 800 | ft·lb/in 14.98 | ASTM D256 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.