

Carbo-Rite™ B-263

PP Homopolymer	دسته بندی	Lubrizol Advanced .Materials, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Carbo-Rite™ B-263 یک ترکیب پلی پروپیلن پر شده با کربن سیاه است که با کمک‌های پردازشی برای بهبود قالب‌گیری قطعات بزرگتر ترکیب شده و به صورت گرانول در دسترس است. Carbo-Rite B-263 طیف وسیعی از مشکلات کاهش استاتیک، محافظت استاتیک و محافظت الکترومغناطیسی را حل می‌کند. ویژگی‌ها: محافظت ESD مقرون به صرفه، عملکرد ثابت، قابل بازیافت، بادوام.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه کمک‌پردازش	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم حفاظت الکترومغناطیسی (EMI) حفاظت ESD مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی راکت‌ها جعبه ابزار/توت	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.2 1.0	-	ASTM D955
جذب آب	% 0.010	-	ASTM D570
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1070	psi 155190.66	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 19.7	psi 2857.25	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 2.5	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1490	psi 216106.62	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 270	ft·lb/in 5.06	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 135	F° 275.0	ASTM D648
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
Internal Method	-	-	محتوای یونی
-	-	ng/cm ² 9.00	
-	-	ng/cm ² 5.00	
-	-	ng/cm ² 1.50	
-	-	ng/cm ² 7.00	
Internal Method	-	-	گاززدایی (Outgassing)
-	-	μg/g 0.0300	
-	-	μg/g	
-	-	μg/g	
-	-	μg/g 3.60	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.