Elvakon® 4452

تولیدکننده	Lucite International .Inc	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elvakon® 4452 یک ماده اکریلیک پلی متیل متاکریلات است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی Elvakon® 4452: براقیت کم. کاربرد معمولی Elvakon® 4452: Capstock

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش پایین	-	-
کاربردها	پوشش کاپ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.39	-	ISO 62
سختی Rockwell	139	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 44.0	psi 6381.67	ISO 527-2
کرنش کششی	% 8.0	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 3000	psi 435114.0	ISO 178
تنش خمشی	MPa 61.0	psi 8847.32	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 2.9	ft·lb/in² 1.38	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 28	ft·lb/in² 13.32	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 2.8	ft·lb/in² 1.33	ISO 180/1A
انرژی ضربه ابزاری چندمحوری	J 1.00	-	ISO 6603-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 84.0	F° 183.2	ISO 75-2/B
	C° 72.0	F° 161.6	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 90.0	F° 194.0	ISO 306/A50
	C° 78.0	F° 172.4	ISO 306/B50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.