Elvakon® 4461

تولیدکننده	Lucite International .Inc	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لایه رویی اکریلیک با براقیت متوسط Lucite® Elvakon® 4461

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
کاربردها	پوشش کاپ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ISO 1133
جذب آب	0.40 %	-	ISO 62

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	76	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ISO 527-2
کرنش کششی	% 55	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
تنش خمشی	MPa 41.0	psi 5946.56	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 6.8	ft·lb/in² 3.24	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 71	ft·lb/in² 33.78	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 6.0	ft·lb/in² 2.85	ISO 180/1A
انرژی ضربه ابزاری چندمحوری	J 1.40	-	ISO 6603-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 81.0	F° 177.8	ISO 75-2/B
	C° 68.0	F° 154.4	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 90.0	F° 194.0	ISO 306/A
	C° 75.0	F° 167.0	ISO 306/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.