Elvakon® CX15574

تولیدکننده	Lucite International .Inc	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لایه رویی اکریلیک فوق العاده مات Lucite® Elvakon® CX15574

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش پایین	-	-
کاربردها	پوشش کاپ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
شکل ظاهری	مات با بافت	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 32.0	psi 4641.22	ISO 527-2
کرنش کششی	% 13	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1900	psi 275572.2	ISO 178
تنش خمشی	MPa 53.0	psi 7687.01	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 3.1	ft·lb/in² 1.47	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 30	ft·lb/in² 14.27	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 3.1	ft·lb/in² 1.47	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 74.0 C° 62.0	- F° 165.2 F° 143.6	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 85.0 C° 73.0	- F° 185.0 F° 163.4	- ISO 306/A ISO 306/B

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	5 to 10	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.