

Adsyl 5 Q 39 F

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Adsyl 5 Q 39 F یک پلی اولفین پیشرفته است که به طور خاص برای استفاده به عنوان لایه‌ای برای مهر و موم در کاربردهای فیلم هم‌اکستروژن طراحی شده است. این درجه دارای دمای شروع مهر و موم بسیار پایین و جریان پایین است. این محصول حاوی افزودنی‌های ضد بلوک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	جمع شدگی بالا	-	-
	جریان پایین	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	پوشش جمع شونده	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم هم‌اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.90	-	ISO 1133
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 480	psi 69618.24	ISO 178
مدول کششی	MPa 470	psi 68167.86	ISO 527-3/25
	MPa 480	psi 69618.24	-
	MPa 480	psi 69618.24	-
تنش کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ISO 527-3/500
	MPa 21.0	psi 3045.8	-
	MPa 42.0	psi 6091.6	-
	MPa 31.0	psi 4496.18	-
	MPa 31.0	psi 4496.18	-
ازدیاد طول کششی	% 16	-	ISO 527-3/500
	% 15	-	-
	% 800	-	-
	% 830	-	-
	% 830	-	-
دمای شروع دوخت حرارتی	C° 105	F° 221.0	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 52.0	F° 125.6	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 107	F° 224.6	ISO 306/A50
دمای ذوب	C° 132	F° 269.6	ISO 11357-3

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	38	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 19	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.