

Adsyl 6 C 30 F

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Adsyl 6 C 30 F یک پلی اولفین پیشرفته جدید است که به طور خاص برای استفاده به عنوان لایه ایزولاسیون در کاربردهای فیلم اکستروژن مشترک طراحی شده است. این درجه دارای دمای شروع مهر و موم بسیار پایین (>100 درجه سانتیگراد) و خواص نوری عالی است. این محصول حاوی افزودنی های لغزشی یا ضد انسداد نیست. برای اطلاعات مربوط به مقررات لطفاً به بولتن مدیریت محصول (PSB) Adsyl 6 C 30 F مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حرارتی دما پایین اپتیکال‌ها	- -	- -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا لمینت‌ها بسته‌بندی پوشش جمع شونده لوازم ثابت لایه اتصال	- - - - - - -	- - - - - -

روش فرآیند

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم هم اکستروژن	-	-
	فیلم دو حبابی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 5.5	-	ISO 1133

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	µm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 260	psi 37709.88	ISO 527-3/25
	MPa 250	psi 36259.5	-
تنش کششی	MPa 14.0	psi 2030.53	ISO 527-3/500
	MPa 14.0	psi 2030.53	-
	MPa 37.0	psi 5366.41	-
	MPa 41.0	psi 5946.56	-
ازدیاد طول کششی	% 16	-	ISO 527-3/500
	% 14	-	-
	% 900	-	-
	% 850	-	-
دمای شروع دوخت حرارتی	C° 95.0	F° 203.0	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ISO 75-2/B

حرارتی			
روشنی تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
	F° 138.2	C° 59.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/A50	F° 217.4	C° 103	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 11357-3	F° 262.4	C° 128	دمای ذوب

نوری			
روشنی تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	92	براقیت
ASTM D1003	-	% 0.20	کدورت (Haze)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.