Ultrathene® UE637000

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ULTRATHENE UE 637-000 یک کوپلیمر EVA با چقرمگی، انعطاف پذیری و شفافیت خوب است. کاربردها شامل لمینیت و فیلم های سنگین و همچنین قالب گیری تزریقی و بادی است. UE 637-000 حاوی هیچ افزودنی نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب تعریف، بالا سختی خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها لمینت	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن فیلم	-	-
	دمش‌گیری	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	9.0 %wt	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	94	-	ASTM D2240
	33	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	6.23 MPa	903.59 psi	ASTM D882
	5.81 MPa	842.67 psi	ASTM D882
	25.9 MPa	3756.48 psi	ASTM D882
	18.9 MPa	2741.22 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
مدول خمشی	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D790
مدول سکانت		-	ASTM D882
	84.8 MPa	12299.22 psi	ASTM D882
	91.0 MPa	13198.46 psi	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	400 g	14.11 oz	ASTM D1709

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-76.0 C°	-104.8 F°	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	221 C°	429.8 F°	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.