Ultrathene® UE685009

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ULTRATHENE UE 685-009 یک کوپلیمر EVA با قابلیت فرآوری عالی و چسبندگی خوب به بسیاری از زیرلایه ها است. کاربردها شامل پوشش اکستروژن بر روی زیرلایه های مختلف برای بسته بندی انعطاف پذیر و لمینیت است. UE 685-009 حاوی لغزنده یا ضد بلوک نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابلیت کار، خوب چسبندگی خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی لمینت کاربرد پوشش	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	26 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	15.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	35	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.51 MPa	1379.31 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	730 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-76.0 C°	-104.8 F°	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	56.0 C°	132.8 F°	ASTM D1525

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	232 C°	449.6 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.