Flexathene® TP38NC01X01

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

FLEXATHENE TP 38NC01X01 یک کوپلیمر پلی پروپیلن-اتیلن است که برای کاربردهای فیلم فرموله شده است که به سفتی متوسط، مقاومت ضربه عالی و مقاومت حرارتی بالا نیاز دارند. این رزین در یک فرآیند فاز گازی اختصاصی تولید می‌شود که محصولی با خواص فیزیکی بیشتر و پراکندگی لاستیک یکنواخت‌تر نسبت به ترکیبات لاستیکی مخلوط شده با مذاب به دست می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سخت، خوب مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت حرارتی، بالا مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم دمشی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	469 MPa	68022.82 psi	ASTM D882
	352 MPa	51053.38 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D882
	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D882
	86.9 MPa	12603.8 psi	ASTM D882
	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	530 %	-	ASTM D882
	720 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	1400 g	49.38 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	140 g	4.94 oz	ASTM D1922
	660 g	23.28 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D2457

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	59	-	
کدورت (Haze)	% 8.3	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.