

Alathon® L5005V

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALATHON L5005V یک کوپلیمر با وزن مولکولی بالا و چگالی بالا است که توزیع وزن مولکولی دو وجهی گسترده، سفتی بالا و پاسخ و استحکام خوب درزگیری حرارتی را فراهم می کند. کاربردهای معمول شامل کیسه های تجاری، کیسه های خرید، کیسه زباله، کیسه های تولید و رول استوک است. مواد با منشأ حیوانی به عنوان نرم کننده، افزودنی یا مواد اولیه در L5005V استفاده نمی شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	سختی، بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	چگالی بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	توزیع وزن مولکولی بی مدل	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	کیسه ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.949	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.060	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 13	mil 0.5118	-
مدول سکانت	MPa 945	psi 137060.91	ASTM D882
	MPa 1050	psi 152289.9	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D882
	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D882
	MPa 84.1	psi 12197.7	ASTM D882
	MPa 57.2	psi 8296.17	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 320	-	ASTM D882
	% 390	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 340	oz 11.99	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 11	oz 0.388	ASTM D1922
	g 76	oz 2.68	ASTM D1922

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.