

## Alathon® L5045

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ALATHON L5045 یک کوپلیمر با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط برای استفاده در کاربردهای اکستروژن فیلم دمیده است. کاربردهای معمول شامل کیسه های کلاه فروشی، کو اکستروژن ها و توری های پلاستیکی است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	فیلم ها	-	-
	کیسه ها	-	-
	شبكة	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	قالب گیری هم اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.950	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.45	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
ASTM D882	psi 109938.8	MPa 758	
ASTM D882	psi 145038.0	MPa 1000	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
ASTM D882	psi 3393.89	MPa 23.4	
ASTM D882	psi 3901.52	MPa 26.9	
ASTM D882	psi 7005.34	MPa 48.3	
ASTM D882	psi 4104.58	MPa 28.3	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 530	
ASTM D882	-	% 970	
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 1.23	g 35	
ASTM D1922	oz 42.32	g 1200	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.