

Alathon® L5440

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALATHON L5440 برای ماشین های برش بالا طراحی شده است. رنگ عالی، بوی کم و پایداری فرآیند عالی را نشان می دهد. کاربردهای معمول شامل مصارف عمومی، مواد شیمیایی خانگی، مواد شیمیایی صنعتی، مواد شوینده و بطری های روغن موتور است. L5440 حاوی آنتی استات به عنوان L5440AS در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	پایداری پردازش خوب پایداری رنگ خوب بوی کم تا هیچ مطابقت با تماس غذایی عمومی	- - - -	- - - -
کاربردها	بطری عمومی	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
روش فرآیند	دمش گیری	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.954	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.35 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی	hr 50.0	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 28.3	psi 4104.58	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1230	psi 178396.74	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 338	ft·lb/in ² 160.82	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 76.0	F° 168.8	ASTM D648
دمای تندی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم شوندهگی Vicat	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.