

## Alathon® L5485

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALATHON L5485 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط است که برای استفاده در کاربردهای فیلم دمیده طراحی شده است. کاربردهای معمول شامل فیلم‌های HDPE عمومی مانند پوشش، فیلم‌های پایه لمینت، بسته‌بندی مواد غذایی و نوارهای جهت‌دار است.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مطابقت با تماس غذایی وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها لمینت بند بسته‌بندی غذا	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.954	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.85	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 931	psi 135030.38	ASTM D882
	MPa 1240	psi 179847.12	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 25.5	psi 3698.47	ASTM D882
	MPa 26.2	psi 3800.0	ASTM D882
	MPa 54.5	psi 7904.57	ASTM D882
	MPa 23.4	psi 3393.89	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 700	-	ASTM D882
	% 750	-	ASTM D882
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 32	oz 1.13	ASTM D1922
	g 1000	oz 35.27	ASTM D1922
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.