

Alathon® L5845

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALATHON L5845 یک هموپلیمر با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط برای استفاده در کاربردهای فیلم دمیده شده است. کاربردهای معمول شامل جایگزینی کاغذ، کو اکستروژن، نوار شکاف دار و لمینیت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	هموپلیمر	ویژگی‌ها
-	-	مطابقت با تماس غذایی	-
-	-	وزن مولکولی متوسط	-
-	-	فیلم‌ها	کاربردها
-	-	لمینت	-
-	-	بند	-
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	ذره	اشکال
-	-	فیلم دمشی	روش فرآیند
-	-	قالب‌گیری هم‌اکستروژن	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.958	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.45	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
ASTM D882	psi 134015.11	MPa 924	
ASTM D882	psi 184198.26	MPa 1270	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
ASTM D882	psi 3800.0	MPa 26.2	
ASTM D882	psi 3901.52	MPa 26.9	
ASTM D882	psi 7904.57	MPa 54.5	
ASTM D882	psi 4597.7	MPa 31.7	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 750	
ASTM D882	-	% 850	
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 0.7759	g 22	
ASTM D1922	oz 42.32	g 1200	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.