

Alathon® M6010SB

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alathon M6010SB یک هموپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط برای استفاده در کاربردهای فیلم دمشده است. کاربردهای معمول شامل مواردی با الزامات WVTR کم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	هموپلیمر	ویژگی‌ها
-	-	وزن مولکولی متوسط	
-	-	فیلم‌ها	کاربردها
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	ذره	اشکال
-	-	فیلم دمشی	روش فرآیند

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.958	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 1.1	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 1.26	μm 32	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM E111	-		مدول سکانت
ASTM E111	psi 194350.92	MPa 1340	
ASTM E111	psi 128068.55	MPa 883	
ASTM D882	-		استحکام کششی
ASTM D882	psi 4003.05	MPa 27.6	
ASTM D882	psi 4699.23	MPa 32.4	
ASTM D882	psi 9296.94	MPa 64.1	
ASTM D882	psi 3205.34	MPa 22.1	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 600	
ASTM D882	-	% 400	
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 0.7054	g 20	
ASTM D1922	oz 21.16	g 600	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.