

## Alathon® M6030

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALATHON M6030 یک هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط و چگالی بالا با محتوای ژل بسیار پایین است. کاربردهای معمول برای این رزین فیلم ریخته گری، اکستروژن مشترک و بسته بندی مواد غذایی خشک است.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا ژل پایین وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	فیلم ریخته‌گری فیلم بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم ریخته‌گری هم‌اکستروژن	- -	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.960	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.0	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	MPa 689	psi 99931.18	-
	MPa 827	psi 119946.43	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 22.1	psi 3205.34	-
	MPa 20.7	psi 3002.29	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 860	-	-
	% 850	-	-
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	g 20	oz 0.7054	-
	g 500	oz 17.64	-
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 199	F° 390.2	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.