

## Alathon® M6060

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALATHON M6060 یک هموپلیمر با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط با محتوای ژل بسیار کم است. این رزین سفتی بالا و توزیع وزن مولکولی باریک را برای استفاده در کاربردهای فیلم ریخته گری ارائه می دهد. کاربردهای معمول این رزین بسته بندی مواد غذایی خشک، روکش و WVTR است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	قابل قبول برای تماس با غذا	ویژگی‌ها
-	-	سختی بالا	
-	-	هموپلیمر	
-	-	ژل پایین	
-	-	توزیع وزن مولکولی باریک	
-	-	فیلم ریخته‌گری	کاربردها
-	-	فیلم	
-	-	بسته‌بندی غذا	
-	-	بسته‌بندی	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	رتبه‌بندی‌های استاندارد
-	-	پلت‌ها	اشکال

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.960	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	-	-	ASTM D882
	MPa 793	psi 115015.13	-
	MPa 1030	psi 149389.14	-
استحکام کششی	-	-	ASTM D882
	MPa 24.1	psi 3495.42	-
	MPa 25.5	psi 3698.47	-
ازدیاد طول کششی	-	-	ASTM D882
	% 850	-	-
	% 650	-	-
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 199	F° 390.2	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.