

## Alathon® M6210

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALATHON M6210 یک هموپلیمر با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط است. کاربردهای معمول این رزین فیلم دمشده، اکستروژن مشترک و WVTR کم است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر مطابقت با تماس غذایی وزن مولکولی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.958	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.95	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
ASTM D882	psi 136045.64	MPa 938	
ASTM D882	psi 184198.26	MPa 1270	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
ASTM D882	psi 3901.52	MPa 26.9	
ASTM D882	psi 4003.05	MPa 27.6	
ASTM D882	psi 7904.57	MPa 54.5	
ASTM D882	psi 3393.89	MPa 23.4	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 700	
ASTM D882	-	% 750	
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 0.8818	g 25	
ASTM D1922	oz 38.8	g 1100	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.