

## Adflex Z 101 H

TPO (POE)	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Adflex Z 101 H یک TPO (پلی‌الفین ترموپلاستیک) واکنشی است که با استفاده از فناوری فرآیند Catalloy اختصاصی LyondellBasell تولید شده است. این ماده دارای نرمی بالا و مدول کم، با شاخص جریان ذوب بالا است. Adflex Z 101 H برای جایگزینی کویل‌های پلی‌پروپیلن آتاکتیک (APP) که برای اصلاح قیر در غشاهای سقفی استفاده می‌شود، طراحی شده است. درصدی که باید اضافه شود می‌تواند بسته به مقدار پلی‌پروپیلن آتاکتیک استفاده شده در ترکیب با Adflex Z 101 H و دمای خم شدن سرد مورد نیاز محصول نهایی متفاوت باشد. ساختار آن برای دستیابی به پخش آسان و وارونگی فاز در مخلوط قیر طراحی شده است. این درجه در فرم گرانول طبیعی موجود است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	مقاومت شیمیایی خوب	ویژگی‌ها
-	-	انعطاف‌پذیری خوب	
-	-	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	
-	-	جریان بالا	
-	-	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	
-	-	نرم	

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	تغییر آسفالت ترکیب	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.880	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 27	-	ISO 1133
سختی Shore	28	-	ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 5.00	psi 725.19	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 76.0	psi 11022.89	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	بدون شکست	-	ISO 180/1A ISO 180

حرارتی	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمای نرم شونگی Vicat	C° 55.0	F° 131.0	ISO 306/A50

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.