DEXFLEX® 756-67-2

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین الاستومر پلی الفین ترموپلاستیک (TPO) با جریان مذاب متوسط-پایین، مدول خمشی متوسط-پایین، 756-67-2 برای پوشش های کیسه هوای خودرو طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان متوسط	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی قطعات داخلی خودرو	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.8 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	42	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
مدول خمشی	400 MPa	58015.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180
	70 kJ/m²	33.31 ft·lb/in²	-
	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.