

Adstif HA1152

PP Homopolymer	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Adstif HA1152 یک هموپلیمر با کریستالیتی بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی با فرآیندپذیری بالا طراحی شده است. این ماده دارای سفتی بسیار بالا، سیالیت بالا، براقیت بالا است. Adstif HA1152 به ویژه برای تولید قطعات قالب گیری شده تزریقی سفت و سخت، که در آن سفتی بالا مورد نیاز است، توسعه یافته است. کاربردهای معمول Adstif HA1152 شامل ظروف بسته بندی، لوازم خانگی، وسایل، قطعات فنی می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	بسیار بلوری	-	-
	هموپلیمر	-	-
	سختی فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	ظروف	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای خانگی بسته بندی	- -	
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 25	-	ISO 1133
سختی فرورفتگی ساچمه	MPa 93.0	psi 13488.53	ISO 2039-1
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2000	psi 290076.0	ISO 527-2
تنش کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	% 6.0	-	-
	% 15	-	-
استحکام ضربه Charpy شکاف دار	kJ/m ² 2.0	ft·lb/in ² 0.9516	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m ² 60	ft·lb/in ² 28.55	ISO 179/1eU
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 110	F° 230.0	ISO 75-2/B
دمای نرم شونده گی Vicat		-	-
	C° 158	F° 316.4	ISO 306/A50
	C° 104	F° 219.2	ISO 306/B50

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.