Clyrell 7173 XCP

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clyrell 7173 XCP یک کوپلیمر راندوم پلی‌پروپیلن شفاف است که به ویژه برای ترموفرمینگ/ قالب‌گیری دمشی تزریقی و اکستروژن ورق تک لایه یا چند لایه مناسب است. شفافیت و براقیت عالی را ارائه می‌دهد و این ویژگی‌ها ممکن است از طریق فرآیندهای جهت‌دهی (یعنی قالب‌گیری دمشی کششی تزریقی) بیشتر افزایش یابد. کاربردهای قالب‌گیری تزریقی Clyrell 7173 XCP شامل پست‌ها و فنجان‌ها برای مواد غذایی، سینی‌ها برای بیسکویت و محصولات نانوایی، درپوش‌ها و بسته‌ها برای کاربردهای آرایشی و بهداشتی است. ورق اکسترود شده ساخته شده از Clyrell 7173 XCP می‌تواند در پوشه‌های ثابت و برای مقالات ترموفرمینگ مانند سینی‌ها برای پاستای تازه، شیرینی یا بیسکویت، ظروف میوه و سبزیجات و پست‌ها برای محصولات لبنی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ظروف	-	-
	فنجان‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم لوازم ثابت	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی اکستروژن ورق ترموفرمینگ	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 178
ضریب اصطکاک	0.50	-	ASTM D1894
مدول سکانت	660 MPa	95725.08 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	22.0 MPa	3190.84 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
ازدیاد طول کششی	750 %	-	ASTM D882

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 96.0	F° 204.8	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 143	F° 289.4	ISO 306/B50

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.