Clyrell EC390T

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گرید تجاری Clyrell EC390T یک رزین پلی‌اولفینی شفاف شده است که برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی طراحی شده است. ویژگی‌های Clyrell EC390T شامل مقاومت ضربه‌ای بالا در دمای اتاق و زیر صفر، شفافیت خوب و مقاومت خوب در برابر سفیدشدگی ناشی از تنش است. Clyrell EC390T به دلیل کاهش زمان چرخه، امکان صرفه‌جویی در انرژی و بهبود بهره‌وری را فراهم می‌کند. Clyrell EC390T می‌تواند در ظروف شفاف مقاوم در برابر ضربه برای کاربردهای غذایی یا غیر غذایی، اسباب‌بازی‌ها، لوازم خانگی استفاده شود. این محصول برای کاربردهای پزشکی و دارویی در نظر گرفته نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	شفاف کننده	-	-
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	شفافیت متوسط	-	-
	مقاوم در برابر سفید شدن تحت تنش	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	ظروف غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای خانگی کالاهای ورزشی ظروف دیواره نازک اسباب‌بازی‌ها	- - - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	45.0 cm³/10min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	13 %	-	-
	%	-	-
مدول خمشی	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	-
	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	-
	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال چکش‌خوار / ترد	C°	-	ISO 6603-2

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 30	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.