Clyrell RC2472

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clyrell RC2472 یک کوپلیمر تصادفی پلی‌پروپیلن است که به طور خاص برای تولید فیلم‌ها طراحی شده است. این درجه دارای مدول کم و اپتیک خوب است. می‌توان از آن به عنوان لایه چسباننده یا چاپی در کاربردهای فیلم مشترک استفاده کرد. این محصول حاوی افزودنی‌های لغزنده یا ضد بلوک نیست. برای اطلاعات قانونی لطفاً به بولتن نگهداری محصول Clyrell RC2472 (PSB) مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	اپتیکال‌ها کوپلیمر تصادفی	- -	- -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم دو محوری فیلم ریخته‌گری فیلم بسته‌بندی غذا	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	450 MPa	65267.1 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی		-	ISO 527-2/50
	16 %	-	-
	680 %	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
ازدیاد طول کششی	730 %	-	ASTM D882
دمای شروع دوخت حرارتی	115 C°	239.0 F°	-
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.