Clyrell RC354N

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clyrell RC354N یک کوپلیمر تصادفی مناسب برای کاربردهای اکستروژن است. این محصول با یک بسته تثبیت‌کننده ضد گازپخش فرموله شده است. Clyrell RC354N برای تولید الیاف استیپل با دنیای نازک و نرم‌تر طراحی شده است. این محصول به صورت خالص یا در ترکیب با پلی‌پروپیلن هموپلیمر استفاده می‌شود. کاربرد معمول آن غیر بافته‌های حرارتی است. برای اطلاعات قانونی لطفاً به بولتن نگهداری محصول Clyrell RC354N (PSB) مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد کمرنگ شدن گاز	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر محو شدن گاز کوپلیمر تصادفی نرم	- - -	- - -
کاربردها	مخلوط کردن غیر بافته‌ها الیاف اصلی نخ	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 min 10 g/	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	 10 % %	- - -	ISO 527-2 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	68.0 C°	154.4 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	 129 C° 68.0 C°	- 264.2 F° 154.4 F°	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
دمای ذوب	141 C°	285.8 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.