Toppyl SP 2000 B

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toppyl SP 2000 B یک محلول سیل پیل کاملاً فرموله شده است که به ویژه برای فناوری فیلم دمیده شده توسعه یافته است. این محصول به گونه ای طراحی شده است که یک مهر و موم قابل جدا شدن را به بسترهای PE ارائه دهد یا در برابر خود مهر و موم شود و قابل جدا شدن باشد و برای کاربردهای غیر استریل کننده مناسب است. Toppyl SP 2000B محلولی است که برای جایگزینی کامل لایه آب بندی در یک فیلم اکسترود شده مشترک ایجاد شده است. این نیرو باز شدن آسان و ثابت را در یک پنجره دمای آب بندی گسترده فراهم می کند و به راحتی در تجهیزات معمولی در هر دو ساختار تک و اکسترود شده مشترک قابل پردازش است. اطلاعات مربوط به انطباق با EU و FDA در مورد این محصول را می توان در اسناد محصول جداگانه یافت. این محصول برای استفاده در کاربردهای پزشکی و دارویی در نظر گرفته نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک متوسط	-	-
	لغزش متوسط	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	آنتی بلاک متوسط	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لغزش متوسط نیمه بلوری محدوده مهر و موم بسیار عریض	- - -	- -
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU درجه نامشخص FDA رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده هم‌اکستروژن اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.912 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.25	-	ASTM D1894
مدول سکانت	185 MPa	26832.03 psi	ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
	28.0 MPa	4061.06 psi	-
ازدیاد طول کششی	670 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	90.0 C°	194.0 F°	ISO 306/A50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	110 °C	230.0 °F	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	170 to 230 °C	338.0 - 446.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.