Toppyl SP 2001 B

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toppyl SP 2001 B یک محلول سیل پیل کاملاً فرموله شده است که به ویژه برای فناوری فیلم دمیده شده توسعه یافته است. این محصول به گونه ای طراحی شده است که یک مهر و موم قابل جدا شدن را به بسترهای PE ارائه دهد یا در برابر خود مهر و موم شود و قابل جدا شدن باشد و برای کاربردهای غیر استریل کننده مناسب است. Toppyl SP 2001 B محلولی است که برای جایگزینی کامل لایه آب بندی در یک فیلم اکسترود شده مشترک ایجاد شده است. این نیرو باز شدن آسان و ثابت را در یک پنجره دمای آب بندی گسترده فراهم می کند و به راحتی در تجهیزات معمولی در هر دو ساختار تک و اکسترود شده مشترک قابل پردازش است. اطلاعات مربوط به انطباق با EU و FDA در مورد این محصول را می توان در اسناد محصول جداگانه یافت. این محصول برای استفاده در کاربردهای پزشکی و دارویی در نظر گرفته نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	-	-
	نرمی متوسط	-	-
ویژگی‌ها	محدوده مهر و موم گسترده	-	-
	نیمه بلوری شدن	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت ذوب خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU درجه نامشخص FDA بدون رتبه‌بندی	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.918 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.25	-	ASTM D1894
مدول سکانت	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D882
استحکام کششی		- 1740.46 psi 4061.06 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	580 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	95.0 C°	203.0 F°	ISO 306/A50

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	113 °C	235.4 °F	DSC

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.