Toppyl SP 2103 C

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toppyl SP 2103 C یک محلول پوست کنی آب بندی بدون پوشش است که برای فناوری فیلم ریخته گری و دمیده شده توسعه یافته است. این محصول به گونه ای طراحی شده است که یک مهر و موم قابل جدا شدن به زیرلایه های PP ارائه دهد و برای کاربردهای استریلیزه مناسب است. Toppyl SP 2103 C یک راه حل ایجاد شده برای جایگزینی کامل لایه آب بندی در یک فیلم کو اکسترود شده است. این محصول یک نیروی باز شدن آسان ثابت را در یک پنجره دمای آب بندی گسترده ارائه می دهد و به راحتی در تجهیزات معمولی در هر دو ساختار تک و کو اکسترود شده قابل پردازش است. اطلاعات مربوط به انطباق با EU و FDA در مورد این محصول را می توان در مستندات محصول جداگانه یافت. این محصول برای استفاده در کاربردهای پزشکی و دارویی در نظر گرفته نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن قابلیت دوخت حرارتی خوب بدون افزودنی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها فیلم ریخته‌گری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU درجه نامشخص FDA بدون رتبه‌بندی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی فیلم هم‌اکستروژن فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.902 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	260 MPa	37709.88 psi	ASTM D882
استحکام کششی	 15.0 MPa 33.0 MPa	- 2175.57 psi 4786.25 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	790 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	107 C°	224.6 F°	ISO 306/A50

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.