Toppyl SP2102C

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toppyl SP 2102C یک محلول پوست کنی آب بندی کاملاً فرموله شده است که برای فناوری فیلم ریخته گری و دمیده شده توسعه یافته است. این محصول به گونه ای طراحی شده است که یک مهر و موم قابل جدا شدن به زیرلایه های PP برای کاربردهای غیر استریلیزه ارائه دهد. Toppyl SP 2102 C یک راه حل ایجاد شده برای جایگزینی کامل لایه آب بندی در یک فیلم کو اکسترود شده است. این محصول یک نیروی باز شدن آسان ثابت را در یک پنجره دمای آب بندی گسترده ارائه می دهد و به راحتی در تجهیزات معمولی در هر دو ساختار تک و کو اکسترود شده قابل پردازش است. اطلاعات مربوط به انطباق با EU و FDA در مورد این محصول را می توان در مستندات محصول جداگانه یافت. این محصول برای استفاده در کاربردهای پزشکی و دارویی در نظر گرفته نشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک متوسط	-	-
	لغزش متوسط	-	-
ویژگی‌ها	دوخت حرارتی خوب	-	-
	آنتی بلاک متوسط	-	-
	لغزش متوسط	-	-
	نیمه بلوری	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم ریخته‌گری فیلم	- -	- -
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری فیلم هم‌اکستروژن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.904 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.7 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.30	-	ASTM D1894
مدول سکانت	380 MPa	55114.44 psi	ASTM D882
استحکام کششی		- 2755.72 psi 4641.22 psi	ASTM D882 - -
	19.0 MPa 32.0 MPa		
ازدیاد طول کششی	750 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	96.0 C°	204.8 F°	ISO 306/A50

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	185 °C to 265	365.0 - 509.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.