# Edgetek™ AS-000/000 AS colored UV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | PolyOne Corporation | **دسته بندی** | MABS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مقاوم در برابر UV

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌استاتیک<br>پایداری‌کننده UV | -<br>- | -<br>- |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر UV | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ نامشخص | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.10 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 20 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)** | 18.0 cm³/10min | - | ISO 1133 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.40 to 0.70 % | - | ISO 294-4 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1600 to 2000 MPa | 232060.8 - 290076.0 psi | ISO 527-2/1 |
| **تنش کششی** | 40.0 to 45.0 MPa | 5801.52 - 6526.71 psi | ISO 527-2/50 |
| **کرنش کششی** | % | - | ISO 527-2/50 |
| | % | - | - |
| | | - | - |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 14 to 20 kJ/m² | 6.66 - 9.52 ft·lb/in² | ISO 179 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² | - | ISO 179 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+10 تا 1.0E+12 ohms | - | ASTM D257 |
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | HB | - | UL 94 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 230 °C to 260 | 446.0 - 500.0 °F | - |
| **دمای قالب** | 50.0 °C to 80.0 | 122.0 - 176.0 °F | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.