E-FLEX™ I3265

تولیدکننده	Mando Advanced .Materials Co., Ltd	**دسته بندی**	EAA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

E-FLEX I3265 خانواده ای از کوپلیمرهای اتیلن اکریلیک اسید (E/AA) است که در آن بخشی از اکریلیک اسید با یون های Zn/Na خنثی می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 26.0 2.55	psi 3770.99 - 369.85	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 350	psi 50763.3	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار			
		-	ASTM D256
	بدون شکست	-	ASTM D256
	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	C°	-	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 40.0	F° 104.0	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.