ALKAMIX™ MB-6006

تولیدکننده	Marplex Australia .Pty. Ltd	**دسته بندی**	Fluoropolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-6006 یک مستربچ کمک فرآیند بر پایه یک ترکیب فلوئوروپلیمری با غلظت 5 درصد است. ALKAMIX™ MB-6006 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) اضافه کرد تا عیوب اکستروژن نوع شکست مذاب ("پوست کوسه") را از بین ببرد. میزان مورد نیاز بسته به تجهیزات اکستروژن و نوع LLDPE مورد استفاده متفاوت خواهد بود، با این حال میزان افزودن توصیه شده بین 1 تا 2 درصد است. ALKAMIX MB6006 با کمک فرآیندی که در پلیمرهای فیلم "Alkatuff" استفاده می شود سازگار است. حداکثر میزان افزودن ALKAMIX™MB-6006 بر اساس هم شیوه های خوب تولید و هم برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 4 درصد است، زمانی که به فرمولاسیون پلی اتیلن عاری از هرگونه افزودنی دیگر اضافه شود. مناسب بودن مقالات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء، و رعایت محدودیت های داده شده، باید توسط تبدیل کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت کلی مهاجرت ممکن است برای مقاله نهایی اعمال شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک‌پردازش (5%)	-	-
کاربردها	مستر بچ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.