

# ALKAMIX™ MB-6007

Unspecified	دسته بندی	Marplex Australia .Pty. Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-6007 یک مستریج لغزنده است که با افزودنی لغزنده (اولئامید) با غلظت 1.1 درصد فرموله شده است. ALKAMIX™ MB-6007 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه کرد تا ضریب اصطکاک کاهش یابد. میزان مورد نیاز بسته به ضریب اصطکاک مورد نظر، ضخامت فیلم و سایر عوامل مانند وجود سایر مواد افزودنی (از جمله آنتی بلاک ها، رنگ ها / رنگدانه ها و غیره) متفاوت خواهد بود. حداکثر میزان افزودن ALKAMIX™ MB-6007 بر اساس هم شیوه های خوب تولید و هم برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 15 درصد است، زمانی که به فرمولاسیون پلی اتیلن عاری از هرگونه افزودنی لغزنده اضافه شود. مناسب بودن مقالات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء، و رعایت محدودیت های داده شده، باید توسط تبدیل کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت کلی مهاجرت ممکن است برای مقاله نهایی اعمال شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
افزودنی	لغزش اولئامید (1%)	-	-
کاربردها	مستریج	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D1505

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>		<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		<b>آدرس:</b>	
sales@su-jiao.com		<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		<b>ایمیل:</b>	
+86-134-2475-5533		<b>وبسایت:</b>	
		<b>همراه:</b>	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.