

# ALKAMIX™ MB-6009

Unspecified	دسته بندی	Marplex Australia .Pty. Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-6009 یک مستر بیج آنتی بلاک است که با غلظت 15 درصدی از یک افزودنی آنتی بلاک فرموله شده است. ALKAMIX™ MB-6009 می‌تواند در حین اکستروژن به پلی‌اتیلن اضافه شود تا تمایل به انسداد فیلم را کاهش دهد، به ویژه در جایی که حداقل تمایل به انسداد مورد نیاز است. سطح ممکن است بسته به خواص مورد نظر متفاوت باشد، با این حال سطح افزودنی توصیه شده بین 1 تا 3 درصد است. حداکثر سطح افزودنی ALKAMIX™ MB-6009 بر اساس بهترین شیوه‌های تولید و برای اطمینان از انطباق با الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 6.5 درصد است، زمانی که به یک فرمولاسیون پلی‌اتیلن بدون هیچ افزودنی آنتی بلاک اضافه شود. مناسب بودن محصولات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء و رعایت محدودیت‌های داده شده باید توسط تبدیل‌کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت مهاجرت کلی ممکن است به محصول نهایی اعمال شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (15%)	-	-
کاربردها	مستر بیج	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D1505

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>		<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		<b>آدرس:</b>	
sales@su-jiao.com		<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		<b>ایمیل:</b>	
+86-134-2475-5533		<b>وبسایت:</b>	
		<b>همراه:</b>	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.